24/07/2014

ABRASION MOYENNE :
FINE GRANULOMÉTRIE

CARACTÉRISTIQUES
Caoutchouc naturel, résistant à l'abrasion, jaune.

AVANTAGES
- Excellentes propriétés mécaniques : résistance et allongement rupture, déchirure, abrasion, etc.
- Excellente résistance à l'usure par frottement et par projection de produits de très faible granulométrie : sable, grenaille, fines particules, poussière abrasive, etc.
- Protection contre la corrosion.
- Réduction de la propagation du bruit et des vibrations.
- Possibilité de fabrication avec une couche adhésivée pour vulcanisation à froid ou avec une tôle d'acier pour fixation mécanique.

BÉNÉFICES
- Performance.
- Sécurité.
- Fiabilité.
- Durée de vie.

APPLICATIONS
Revêtement de matériels d'exploitation tels que trémies, goulottes, couloirs, vibrants, cyclones, silos, etc., pour répondre à des phénomènes d'usure provoqués par des produits de très faible granulométrie et très abrasifs de par leur nature (roches, métaux, bois et toux matériaux en fines particules, produits chimiques, etc.), densité et dureté (moyenne à forte), forme (fines particules, vrac, etc.), en état sec et température maxi + 70 °C.

Confections de bavettes.

Panneaux suspendus favorisant le décolmatage.

Secteurs d'activités : sablières, carrières, cimenteries, centrales à béton, etc.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
MÉCANIQUES			
Élastomère - jaune		NR R491	
Densité		1.05 ± 0.05	g/cm³
Dureté	ASTM D2240	45 ± 5	Shore A
Résistance rupture (Rr)	ISO 37	≥ 16	MPa
Allongement rupture (Ar)	ISO 37	≥ 600	%
Déchirure (Rd)	ISO 34-1	≥ 25	N/mm
Résistance à l'abrasion (5 N)	ISO 4649	≤ 83	mm³
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22 h à 70 °C	ISO 815-1	≤ 30	%
TEMPÉRATURE			
Température d'utilisation		- 40/+ 85	°C
VIEILLISSEMENT			
Δ Dureté après 70 h à 70 °C	ASTM D573	≤ 5	Shore A
Δ Rr/Rr après 70 h à 70 °C	ASTM D573	≤ - 15	%
Δ Ar/Ar après 70 h à 70 °C	ASTM D573	≤ - 25	%

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Acides et bases dilués	*Acides et bases concentrés*	*Ozone*	*Huiles et hydrocarbures*
Très bonne	**Bonne**	**Modérée**	**Déconseillée**

DIMENSIONS

Épaisseur (mm)		*Largeur (mm)*		*Longueur (m)*		*Poids (kg/m²)*	*Aspect*	*Option (1 face adhésivée)*
3	± 0.3	1400	± 2 %	10	± 2 %	3.15	2 faces lisses	
4	± 0.4	1400	± 2 %	10	± 2 %	4.20	2 faces lisses	
5	± 0.4	1400	± 2 %	10	± 2 %	5.25	2 faces lisses	AD
6	± 0.5	1400	± 2 %	10	± 2 %	6.30	2 faces lisses	AD
8	± 0.7	1400	± 2 %	10	± 2 %	8.40	2 faces lisses	AD
10	± 1.0	1400	± 2 %	10	± 2 %	10.50	2 faces lisses	AD
12	± 1.0	1400	± 2 %	5	± 2 %	12.60	2 faces lisses	AD
15	± 1.0	1400	± 2 %	5	± 2 %	15.75	2 faces lisses	AD
20	± 1.4	1400	± 2 %	5	± 2 %	21.00	2 faces lisses	AD

IDENTIFICATION

Marquage	Sans.
Conditionnement	Ep. ≤ 6 mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80 mm. Ep. > 6 mm en rouleaux. Face adhésivée, côté intérieur, protégée par un film polypropylène blanc, détachable à la main.
Emballage	Sous film polyéthylène noir.
Étiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.