B609 NBR SBR

16/07/2014

FEUILLE NITRILE : ENTRÉE DE GAMME

CARACTÉRISTIQUES
NBR de grade basique.

AVANTAGES
- Tenue modérée aux hydrocarbures.
- Bon rapport qualité/prix.

BÉNÉFICES
- Économie.

APPLICATIONS
Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec huiles et hydrocarbures.

Ne convient pas aux essences, carburants oxygénés et gaz de ville.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET PHYSICO CHIMIQUES

Caractéristiques mesurées	Norme de référence	Valeur	
MÉCANIQUES			
Élastomère - noir		NBR/SBR	●
Densité		1.50 ± 0.05	g/cm³
Dureté	ASTM D2240	65 ± 5	Shore A
Résistance rupture (Rr)	ISO 37	≥ 4	MPa
Allongement rupture (Ar)	ISO 37	≥ 250	%
Déchirure (Rd)	ISO 34-1	≥ 15	N/mm
Déformation rémanente après compression (DRC) après 22 h à 70 °C	ISO 815-1	≤ 45	%
TEMPÉRATURE			
Température d'utilisation		- 25/+ 90	°C
VIEILLISSEMENT			
Δ Dureté après 70 h à 70 °C	ASTM D573	≤ 5	Shore A
Δ Rr/Rr après 70 h à 70 °C	ASTM D573	≤ - 15	%
Δ Ar/Ar après 70 h à 70 °C	ASTM D573	≤ - 40	%
TENUE AUX HUILES			
Huile IRM 901, Δ volume après 70 h à 70 °C	ASTM D471	≤ 25	%

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Acides et bases dilués	*Acides et bases concentrés*	*Ozone*	*Huiles et hydrocarbures*
Modérée	Déconseillée	Modérée	Modérée

DIMENSIONS

Épaisseur (mm)		*Largeur (mm)*		*Longueur (m)*		*Poids (kg/m²)*	*Aspect*	*Option (pli)*
1	± 0.3	1400	± 2 %	20	± 2 %	1.5	2 faces lisses	
1.5	± 0.3	1400	± 2 %	15	± 2 %	2.25	2 faces lisses	
2	± 0.3	1400	± 2 %	15	± 2 %	3	2 faces lisses	1P
3	± 0.3	1400	± 2 %	10	± 2 %	4.5	2 faces lisses	1P
4	± 0.4	1400	± 2 %	10	± 2 %	6	2 faces lisses	2P
5	± 0.4	1400	± 2 %	10	± 2 %	7.5	2 faces lisses	2P
6	± 0.5	1400	± 2 %	10	± 2 %	9	2 faces lisses	
8	± 0.7	1400	± 2 %	5	± 2 %	12	2 faces lisses	
10	± 1.0	1400	± 2 %	5	± 2 %	15	2 faces lisses	

IDENTIFICATION

Marquage	Sans.
Conditionnement	Ep. ≤ 6 mm en rouleaux sur tube carton de Ø 80 mm. Ep. > 6 mm en rouleaux.
Emballage	Sous film polyéthylène noir.
Étiquetage	Etiquette autocollante mentionnant la référence du produit, les dimensions, la surface en m², le poids nominal et le code permettant la traçabilité du produit.